

Diamètre D (mm)	Epaisseur E (mm)	PN (bar)
40	10	40
40	12	50
45	10	40
45	12	50
50	10	25
50	12	40
55	10	25
60	10	16
60	12	25
60	15	40
63	10	16
63	12	25
63	15	40
65	10	12
70	12	16
70	15	25
70	20	50
80	10	10
80	15	16
80	20	40
100	10	7
100	15	16
100	20	25
100	25	40
120	15	10
125	15	10
125	20	16
125	25	25
130	15	10
130	20	16
150	10	2
150	15	8
150	20	10
150	25	16
150	30	25
160	20	12
175	20	10
175	25	16
200	20	8
200	25	10
200	30	16
250	25	8
250	30	10

Autres dimensions sur demande
Découpe sur mesure



Pour utilisation sous pression,
Verre au silicate de bore (ou borosilicate)
précontraint par traitement thermique, jusqu'à
une température de 280°C, supporte les chocs
thermiques.

Verre silicate de bore (ou borosilicate) sans
traitement thermique jusqu'à 500°C.

Pas de limite de température négative.

Le disque en verre ne doit jamais être en contact
avec les parties métalliques du hublot afin
d'éviter toutes contraintes.

Faces et portées de joints poncées et polies.

Epreuve hydraulique sur demande.

